

WALLFİKS PROJECT CMC TOZ DUVAR KAĞIDI TUTKALI 20 KG

TEKNİK VERİ SAYFASI (TDS) / TECHNICAL DATA SHEET

ÜRÜN TANIMI / PRODUCT DESCRIPTION

TR: WALLFİKS PROJECT, profesyonel ve yüksek metrajlı duvar kağıdı projeleri için geliştirilmiş CMC (Sodyum Karboksimetilselüloz) esaslı konsantre toz duvar kağıdı tutkalıdır. Otel, hastane, rezidans, ofis, kamu binaları ve benzeri büyük ölçekli uygulamalar için tasarlanmıştır.

EN: WALLFİKS PROJECT is a concentrated CMC (Sodium Carboxymethyl Cellulose) based powdered wallcovering adhesive developed for professional and high-volume wallcovering projects. It is designed for large-scale applications such as hotels, hospitals, residences, offices and public buildings.

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

Özellik / Property	Spesifikasyon / Specification
Ürün tipi / Product type	CMC esaslı konsantre toz tutkal / CMC based concentrated powder adhesive
Kimyasal yapı / Chemical structure	Sodyum Karboksimetilselüloz (Na.C.M.C.) - Selüloz Eteri / Sodium Carboxymethyl Cellulose - Cellulose Ether
Görünüm / Appearance	Beyaz-krem renkli, serbest akışlı granül / White-cream colored, free-flowing granules
Nem / Moisture	Max. 12%
Aktif madde / Active matter	Min. 70% (dry basis)
Substitüsyon derecesi / Degree of substitution	Min. 0.70
Toplam tuz / Total salt	Max. 30%
pH	8.5 - 10.5 (1% solution)
Viskozite / Viscosity	800 - 1200 cP (2% solution, dry basis, 25°C)
Hazırlama oranı / Mixing ratio	1:30'a kadar su ile / Up to 1:30 with water
Hazırlama süresi / Preparation time	Yaklaşık 30-45 dk / Approx. 30-45 min
Uygulama sıcaklığı / Application temperature	+10°C / +30°C
Depolama sıcaklığı / Storage temperature	+10°C / +30°C
Raf ömrü / Shelf life	1 yıl / 1 year
Ambalaj / Packaging	20 kg kraft çuval / 20 kg kraft bag

HAZIRLAMA VE UYGULAMA / PREPARATION AND APPLICATION

TR: Ürün uygun miktarda su ile hazırlanır. 1 kg WALLFİKS PROJECT, uygulama ve proje şartlarına göre 1:30 oranına kadar su ile hazırlanabilir. Karışım, ortam ve hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık 30-45 dakika bekletildikten sonra kullanıma hazır hale gelir. Hazırlanan tutkal, uygulama yöntemine göre duvara veya duvar kağıdının arka yüzeyine fırça ya da rulo ile uygulanabilir.

EN: Depending on application and project conditions, 1 kg of WALLFİKS PROJECT can be mixed with water up to a 1:30 ratio. Allow the mixture to mature for approximately 30-45 minutes depending on ambient conditions. Apply the prepared adhesive to the wall or to the back of the wallcovering using a brush or roller.

SİSTEM KULLANIMI / SYSTEM USE

TR: Duvar kağıdının türü, gramajı ve projede ihtiyaç duyulan yapışma gücüne göre hazırlanmış PROJECT CMC Toz Tutkala WALLFİKS Super Plus veya WALLFİKS Ekstra likit duvar kağıdı tutkalı ilave edilerek yapışma gücü desteklenebilir. Profesyonel uygulamalarda yüzeyin uygun şekilde hazırlanması ve gerekli durumlarda WALLFİKS Konsantre Astar kullanılması önerilir.

EN: Depending on wallcovering type, weight and required bonding strength, WALLFİKS Super Plus or WALLFİKS Ekstra liquid wallcovering adhesive may be added to the prepared PROJECT CMC powder adhesive. Proper surface preparation is recommended; WALLFİKS Concentrated Primer may be used where appropriate.

DEPOLAMA / STORAGE

TR: Ürünü orijinal, kapalı ambalajında; kuru ortamda +10°C ile +30°C arasında muhafaza ediniz. Uygun depolama koşullarında raf ömrü 1 yıldır.

EN: Store in the original sealed packaging in a dry environment between +10°C and +30°C. Shelf life is 1 year under appropriate storage conditions.